



Autoleder für Volkswagengruppe

- Volkswagen, Audi, Lamborghini und Bentley

- geprägt:
Kodiak, Milano, Vienna

- Nappa

- Valcona

- vollnarbig

Autoleder für Audi


geprägt: Milano und Kodiak, vollnarbig



1681 soul/schwarz Milano 12



1684 leinenbeige Milano 12




1683 lichtgrau Milano 12



1682 amarettobraun
Milano 12



1685 zimtbraun
Milano 12



1686 tiefblau/indigo
Milano 12

Milano




1601 anthrazit Kodiak 12




1611 cognac Kodiak 12

Kodiak


Autoleder für Audi
Nappa (FN) und Valcona, vollnarbig




1661 cremebeige/sahne
Valcona 11




1620 magnolia FN 10




1614 vanille FN 10




1658 anis Valcona 11




1660 beige/torrone Valcona 11




1663 kardamonbeige
Valcona 11




1666 mustangbraun FN 10




1659 amarettobraun
Valcona 11




1372 ecru FN 10




1664 lichtgrau FN 10



1662 silber Valcona 11




1608 hellgrau/
platin hell FN 10




1665 magmarot FN 10



1653 mokassin FN 10




1607 Soul/schwarz FN 10



1613 soul/schwarz
Valcona 11

FN / Valcona


Autoleder für VW
Nappa und Vienna, vollnarbig



1805 yellow 12




1812v sonnenbeige 12




1808 hellbeige 12



1809v tropicorange 12




1804 flashred 12



1810v flanelldgrau 12




1807v schwarz 12




1807 schwarz 12

Nappa/Vienna

Autoleder für Lamborghini
Nappa, vollnarbig



1903 arancia mira 10



1904 arancia leonis 10



1906 verde olysses 10



1905 verde sagitta 10

Nappa

Autoleder für Bentley
Nappa, vollnarbig



Spezifikationen*

Bezeichnung Characteristic	Einheit Unit	Anforderungen Requirement	Prüfvorschrift Test method
Dicke/Thickness	mm	1,0 - 1,4	DIN 53326
Flächengewicht/Mass per unit area	g/qm	620 - 980	DIN 53327
Dehnungsprüfung/Tension test			DIN 53328
Höchstzugkraft/Tensile Test	N	> 120	Probekörper 2/Specimen 2
Bruchdehnung/ Breaking Elongation	%	35 - 70	Probekörper 2/Specimen 2
Weiterreißkraft/Tear Strength	N	> 25 > 20	DIN 53329/A DIN 53329/B
Dauerverhalten/Flexicon 20.000 Knickungen/Flexes		keine Rißbildung bei 6-facher Vergrößerung /no cracks at 6 times magnifying	DIN 53351
Dauerverhalten nach 1 Zyklus belichten/ Flexion after aging 1 period 10.000 Knickungen/Flexes		keine Rißbildung bei 6-facher Vergrößerung /no cracks at 6 times magnifying	
Wasserdampfdurchlässigkeit/ Water vapour permeability	mg/qcm	1,0	DIN 53333
Reibechtheit/Rubfastness			DIN 53339
trocken/dry	Note/Class	4 - 5	Bewertung/ Evaluation
naß/wet	Note/Class	4 - 5	
naß nach Wasserlagerung/ wet after storage in water	Note/Class	4 - 5	DIN 54002
Schweißblösung/sweat	Note/Class	4 - 5	
Haftung der Zurichtung/ Topcoat adhesion	N/cm	3,5	
Heißlichtechtheit/ Hotlightfastness	Stufe Blauskala/ Class blue scale	5 - 7	DIN 75202
Brennprüfung/Flammability	mm/min	< 100	FMVSS 302
Geruchsprüfung/SmellingTest	Note/Class	< 3	VDA 270 C3
VDA Liste/VDA List		Einhaltung der Liste/ Keeping to the List	

* für Leder außer Valcona

Preiskategorien 10 11 12

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.

Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20 · 22549 Hamburg

Telefon +49 (0)40/39 10 68 - 0 · Fax +49 (0)40/39 10 68 - 29

E-Mail: info@hans-reinke.com · <http://www.hans-reinke.com>