



Möbelleder


King Leder/King Kunstleder

- kostenreduzierende Kombination von Leder und Kunstleder
 - kräftiger Narben
 - besonders robust und pflegeleicht
- für starke Beanspruchung im Objektbereich



King Leder

imprägniert,
semianilin, geprägt,
Stärke 1,3 bis 1,4 mm



2710 hellbeige ②




2709 camel ②



2708 mango ②




2706 flame ②




2707 carmin ②

King Kunstleder (K)


150 cm Rollenbreite



K2710 hellbeige ⑤



K2709 camel ⑤



K2708 mango ⑤



K2706 flame ⑤



K2707 carmin ⑤

King Leder


imprägniert,
semianilin, geprägt,
Stärke 1,3 bis 1,4 mm



2705 ocean ②



2704 forest ②



2702 schoko ②



2703 anthrazit ②




2701 schwarz ②

King Kunstleder (K)


150 cm Rollenbreite



K2705 ocean ⑤



K2704 forest ⑤



K2702 schoko ⑤



K2703 anthrazit ⑤



K2701 schwarz ⑤

King Leder			
Technische Werte	<i>technical specifications</i>	Meßmethode/ <i>test methods</i>	Werte/ <i>values</i>
Stärke	<i>strength</i>		1,3 mm - 1,4 mm
Lichtechtheit	<i>light fastness</i>	DIN 54004	> 4
Abriebfestigkeit trocken	<i>rubbing fastness dry</i>	DIN 53339	500 Hübe/4
naß	<i>wet</i>		80 Hübe/4
alkalisch	<i>alcaline</i>		50 Hübe/4
Knickverhalten	<i>permanent crease resistance</i>	DIN 53351	20000 i.O.
Zurichtungshaftung	<i>finish adhesion</i>	IUF 470 E	> 2 N/10 mm
Weitereißkraft	<i>tear propagation</i>	DIN 53329	> 20 N/mm
Entflammbarkeit	<i>fire resistance</i>	DIN EN 1021 bzw. ISO 8191 1+2	OK
Hautgröße circa	<i>average size</i>		5 qm/sqm
Lieferung ab circa	<i>minimum delivery</i>		2,5 qm/sqm

Preiskategorie 2

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Farbabweichungen sind möglich.

King Kunstleder			
Technische Werte	<i>technical specifications</i>	Meßmethode/ <i>test methods</i>	Werte/ <i>values</i>
Stärke	<i>strength</i>		1,7 mm
Abriebfestigkeit trocken	<i>rubbing fastness dry</i>	DIN/EN/ISO 12947-2	600 Hübe/i.O.
naß	<i>wet</i>		600 Hübe/i.O.
Weitereißkraft quer	<i>tear propagation cross</i>		30 N
Weitereißkraft längs	<i>tear propagation longitudinal</i>	DIN 53356 A	25 N
Höchstzugkraft quer	<i>max tensile force cross</i>	DIN 53354	200 N
Höchstzugkraft längs	<i>max tensile force longitudinal</i>	DIN 53354	250 N
Entflammbarkeit	<i>fire resistance</i>	DIN 53438 (2), EN 1021 1+2	auf Anfrage/ <i>at request</i>
Rollenbreite	<i>width</i>		150 cm
Lieferung ab	<i>minimum delivery</i>		1 lfm/rm

Preiskategorie 5

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Farbabweichungen sind möglich.