




Möbelleder

Semi H


- naturbelassenes,
feines Narbenbild
- pflegeleicht
- für den gehobenen
Objektbereich

Semi H

anilin gefärbt und leicht pigmentiert, Stärke 1,0 bis 1,2 mm



2021 staubgrau ③




2030 fog ③




2022 anthrazit ③




2031 schiefer ③




2028 agave ③



2012 türkis ③




2027 cactus ③



2035 amazonas ③



2044 oliv ③



2014 tanne ③




2011 kornblau ③




2045 atoll ③




2008 blaulila ③




2034 royal ③




2009 kobaltblau ③



2010 marine ③




2023 weiß 3




2037 eierschale 3




2039 perlrosa 3




2029 pearl 3




2002 gelb 3



2003 maisgelb 3



2024 apricot 3




2041 mango 3



2015 braunbeige 3




2016 natur 3




2040 rehbraun 3



2025 altrosa 3




2004 hellrot 3




2005 rot 3




2007 pink 3




2006 bordeaux 3




2017 nussbraun 3




2036 mahagoni 3



2032 rotbraun 3



2033 aubergine 3




2018 schokolade 3




2019 espresso 3



2026 lilac 3



2001 schwarz 3



Technische Werte	<i>technical specifications</i>	Meßmethode/ <i>test methods</i>	Werte/ <i>values</i>
Stärke	<i>strength</i>		1,1 mm - 1,2 mm
Lichtechtheit	<i>light fastness</i>	DIN 54004	> 5
Abriebfestigkeit trocken	<i>rubbing fastness dry</i>	DIN 53339	500 Hübe/4
naß	<i>wet</i>		80 Hübe/4
alkalisch	<i>alcaline</i>		50 Hübe/4
Knickverhalten	<i>permanent crease resistance</i>	DIN 53351	20000 i.O.
Zurichtungshaftung	<i>finish adhesion</i>	IUF 470 E	> 1,5 N/10 mm
Weitereißkraft	<i>tear propagation</i>	DIN 53329	> 20 N/mm
Entflammbarkeit	<i>fire resistance</i>	DIN EN 1021 bzw. ISO 8191 1+2	OK
Hautgröße circa	<i>average size</i>		5 qm/sqm
Lieferung ab circa	<i>minimum delivery</i>		2,5 qm/sqm

Preiskategorie 3

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.

Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH
Brandstücken 20 · 22549 Hamburg
Telefon +49 (0)40/39 10 68 - 0 · Fax +49 (0)40/39 10 68 - 29
E-Mail: info@hans-reinke.com · <http://www.hans-reinke.com>