



Autoleder für BMW


- geprägt:
Bison, Montana,
Nasca, Dakota
- vollnarbig

Autoleder für BMW

geprägt: Bison, Montana, Nasca, Dakota, vollnarbig



1315 natur Bison 9



1301 schwarz Bison 9

Bison



1341 maisgelb Montana 9




1342 rot Montana 9




1334 klassischrot Montana 9


Montana



1702 beige Nasca 9



1704 naturbraun Nasca 9




1703 flanellgrau Nasca 9



1701 schwarz Nasca 9


Nasca




1732 lemon Dakota 9



1729 cremebeige Dakota 9




1725 beige Dakota 9



1724 trüffelbraun Dakota 9



1734 korallrot Dakota 9




1723 kastanienbraun Dakota 9




1728 chateau Dakota 9



1733 terra Dakota 9



1722 amethyst Dakota 9



1726 grau (60) Dakota 9



1727 basaltgrau Dakota 9



1721 schwarz Dakota 9

Dakota

Spezifikationen			
Bezeichnung <i>Characteristic</i>	Einheit <i>Unit</i>	Anforderungen <i>Requirement</i>	Prüfvorschrift <i>Test method</i>
Dicke/ <i>Thickness</i>	mm	1,0 - 1,4	DIN 53326
Flächengewicht/ <i>Mass per unit area</i>	g/qm	620 - 980	DIN 53327
Dehnungsprüfung/ <i>Tension test</i>			DIN 53328
Höchstzugkraft/ <i>Tensile Test</i>	N	> 120	Probekörper 2/ <i>Specimen 2</i>
Bruchdehnung/ <i>Breaking Elongation</i>	%	35 - 70	Probekörper 2/ <i>Specimen 2</i>
Weiterreißkraft/ <i>Tear Strength</i>	N	> 25 > 20	DIN 53329/A DIN 53329/B
Dauerverhalten/ <i>Flexicon</i> 20.000 Knickungen/ <i>Flexes</i>		keine Rißbildung bei 6-facher Vergrößerung / <i>no cracks</i> <i>at 6 times magnifying</i>	DIN 53351
Dauerverhalten nach 1 Zyklus belichten/ <i>Flexion after aging 1 period</i> 10.000 Knickungen/ <i>Flexes</i>		keine Rißbildung bei 6-facher Vergrößerung / <i>no cracks</i> <i>at 6 times magnifying</i>	
Wasserdampfdurchlässigkeit/ <i>Water vapour permeability</i>	mg/qcm	1,0	DIN 53333
Reibechtheit/ <i>Rubfastness</i>			DIN 53339
trocken/ <i>dry</i>	Note/Class	4 - 5	Bewertung/ <i>Evaluation</i>
naß/ <i>wet</i>	Note/Class	4 - 5	
naß nach Wasserlagerung/ <i>wet after storage in water</i>	Note/Class	4 - 5	DIN 54002
Schweißblösung/ <i>sweat</i>	Note/Class	4 - 5	
Haftung der Zurichtung/ <i>Topcoat adhesion</i>	N/cm	3,5	
Heißlichtechtheit/ <i>Hotlightfastness</i>	Stufe Blauskala/ <i>Class blue scale</i>	5 - 7	DIN 75202
Brennprüfung/ <i>Flammability</i>	mm/min	< 100	FMVSS 302
Geruchsprüfung/ <i>SmellingTest</i>	Note/Class	< 3	VDA 270 C3
VDA Liste/ <i>VDA List</i>		Einhaltung der Liste/ <i>Keeping to the List</i>	

Preiskategorie 9

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.

Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20 · 22549 Hamburg

Telefon +49 (0)40/39 10 68 - 0 · Fax +49 (0)40/39 10 68 - 29

E-Mail: info@hans-reinke.com · <http://www.hans-reinke.com>