



Möbelleder


Sattelleder für Möbelpolster

- exklusives Anilinleder
- mit Naturmerkmalen
 - entstehende Patina ist artikeltypisch

Sattelleder für Möbelpolster

anilin gefärbt, extrem leichtes Finish, Stärke 1,4 bis 1,6 mm


Naturmerkmale sind sichtbar, ein erhöhter Verschnitt ist möglich.




2808 camel 4




2807 tabak 4




2806 terracotta 4




2805 rot 4




2802 chianti 4



2804 coffee 4



2803 dunkelbraun 4



2801 schwarz 4

| Technische Werte | <i>technical specifications</i> | Meßmethode/ <i>test methods</i> | Werte/ <i>values</i> |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Stärke | <i>strength</i> | | 1,4 mm - 1,6 mm |
| Lichtechtheit | <i>light fastness</i> | DIN 54004 | > 3 |
| Abriebfestigkeit trocken naß alkalisch | <i>rubbing fastness</i> <i>dry</i> <i>wet</i> <i>alcaline</i> | DIN 53339 | 50 Hübe/3 20 Hübe/3 20 Hübe/2 |
| Knickverhalten | <i>permanent crease resistance</i> | DIN 53351 | |
| Zurichtungshaftung | <i>finish adhesion</i> | IUF 470 E | |
| Weitereißkraft | <i>tear propagation</i> | DIN 53329 | > 20 N/mm |
| Entflammbarkeit | <i>fire resistance</i> | DIN EN 1021 bzw. ISO 8191 1+2 | OK |
| Hautgröße circa | <i>average size</i> | | 5 qm/sqm |
| Lieferung ab circa | <i>minimum delivery</i> | | 5 qm/sqm |

Preiskategorie 4

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Farbabweichungen sind möglich.



Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH
Brandstücken 20 · 22549 Hamburg
Telefon +49 (0)40/39 10 68 - 0 · Fax +49 (0)40/39 10 68 - 29
E-Mail: info@hans-reinke.com · <http://www.hans-reinke.com>